



WOPLUS

Le seguenti informazioni sono frutto della nostra conoscenza scientifica ed esperienza tecnologica di cantiere; come tali le esprimiamo per l'ottenimento del risultato ottimale. Queste tuttavia non comportano nostra responsabilità per eventi negativi derivanti, a causa delle numerose varietà dei materiali e delle mutevoli condizioni e modalità operative. Allo scopo, qualora si debba intervenire su manufatti e materiali componenti dove l'operatore manifesti inesperienza specifica, soprattutto negli interventi all'esterno, si consiglia di consultare preventivamente i tecnici della Geal e di effettuare opportuna diagnostica e test preventivi secondo le nostre specifiche ed il rispetto della regola d'arte relativa.

01/11

DEFINIZIONE

Microdispersione in acqua di cere dure, resine e coformulanti ad elevata resistenza chimico-fisica.

Versioni: **LUCIDO** (finitura brillante), **SATINATO** (finitura semi opaca), **NO-LUX** (finitura super-opaca)

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Si applica su tutti i pavimenti in cotto, pietre, marmi (non lucidati), ricomposti e similari in interni o esterni coperti.

È impiegato come finitura dopo i trattamenti antiumidità di risalita ICR 17, IPA 16, SUPER IDROBLOCK (GEAL), gli idro-oleorepellenti BASOIL, PROTECT, PREVENT 2 Pietra, TRI-TON, BARRIER 2 (GEAL) o dopo trattamenti impregnanti tradizionali con oli e/o cere come LI-COT, DRESS, IDROLICOT, IDRODRESS (GEAL), eventualmente preceduto dall'applicazione di aggrappante di fondo BASE (GEAL)

Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione.

WOPLUS si distingue per la capacità protettiva contro vasta tipologia di macchie domestiche ovvero macchie di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali) macchie di natura acida (limone, aceto, Coca Cola) macchie di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli).

WOPLUS contiene polimeri e cere ad alta capacità di aggancio ai substrati; questi principi attivi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta scivolosità.

Rappresenta finitura sacrificale e rinnovabile. Si applica facilmente, stendendosi uniformemente sulla superficie in virtù delle sue caratteristiche autolivellanti e riducendo così il rischio di assorbimento non uniforme.

Per esaltare la brillantezza è possibile rilucidare **WOPLUS** con disco morbido; la versione lucida è autolucidante.

Se usato nelle quantità prescritte conferisce lieve tonalizzazione senza alterare sostanzialmente il colore e la traspirabilità del materiale.

È disponibile in tre versioni: **LUCIDO**, **SATINATO**, **NO-LUX**; con grado di brillantezza decrescente. A titolo di esempio, riportiamo i valori di brillantezza espressi in unità Gloss (60°) dei tre prodotti, applicati su cotto arrotato standard:

	Woplus Lucido	Woplus Satinato	Woplus No-Lux
unità Gloss (60°)	6	3	1,5

MODO D'USO

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

Si applica puro a vello spandicera / straccio morbido / "spray-buffing" con monospazzola munita di dischi a media durezza.

Il prodotto va applicato in strato sottile con uno o più passaggi in successione, appena cioè la mano precedente è asciutta (in genere dopo 1 -2 ore).

Su superfici protette con idro-oleorepellenti antimacchia a base solvente, (quali BASOIL E BARRIER 2 COTTO - GEAL) si consiglia di far precedere l'applicazione di **WOPLUS** da una mano di BASE (GEAL) per favorire l'aggancio al substrato. L'applicazione di **WOPLUS** può avvenire appena la mano di BASE è asciutta.

Nelle stagioni fredde ed umide e/o in ambienti poco aerati il tempo di asciugatura di ogni singola applicazione può allungarsi considerevolmente. Si sconsiglia di applicare con temperatura ambiente inferiore a 10°C per evitare possibili sbiancamenti.

Sui materiali duri e levigati poco assorbenti oppure lucidati a specchio nonché sulle superfici sintetiche (gomme, PVC, Linoleum) si consiglia di applicare il prodotto esclusivamente con tecnica spray-buffing (lucidatura con monospazzola a media/alta velocità).

La pulizia frequente delle superfici trattate con **WOPLUS** si effettua con detergenti neutri diluiti (CB 90, LINDO SANIGEN – GEAL), evitando assolutamente di utilizzare prodotti alcalini e/o aggressivi (quali ammoniaca, alcool o candeggina) e pulitori a vapore.

Manutenzione periodica (da eseguire 2-3 volte l'anno, o secondo necessità):

- su superfici trattate con **WOPLUS LUCIDO** o **SATINATO** applicare CB-08 (GEAL);
- su superfici trattate con **WOPLUS NO-LUX** riapplicare il prodotto stesso.

Consumo indicativo: 1 litro per 7 - 10 mq di superficie.

Eventuali affioramenti di materiale ceroso in superficie, anche in forma di "collare" sul bordo del contenitore, si ridisperdono prontamente per agitazione e non pregiudicano la qualità e l'efficacia del prodotto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE E ORGANOLETTICHE

	Woplus Lucido	Woplus Satinato	Woplus No-Lux
Peso specifico (gr/cc, 20 °C)	1,011	1,017	1,017
pH (20 °C)	9,0	9,0	8,0
Aspetto	liquido	liquido	liquido
Odore	fruttato	fruttato	floreale
Colore	bianco latte	bianco latte	bianco latte

PERICOLOSITA'

Merce non pericolosa

Simboli: **nessuno**

S2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Sono disponibili le Schede di Sicurezza secondo il Reg. CE 1907/2006 (REACH) e successive modifiche

VOCE DI CAPITOLATO

Per la finitura protettiva di pavimentazioni in materiali lapidei naturali ed artificiali usare **WOPLUS (GEAL)**, microdispersione in acqua di cere dure, resine e coformulanti ad elevata resistenza chimico-fisica. Applicare **WOPLUS** puro in una o più mani su superfici asciutte a vello spandicera / straccio morbido / spray-buffing.

TRASPORTO via strada (ADR) / via ferrovia (RID) via mare e aerea, a richiesta

Merce non pericolosa

Ulteriori informazioni si trovano sulla SCHEDA DI SICUREZZA

Tariffa doganale codice N.C.: 34049080

CONFEZIONAMENTO

1 litro	flacone polietilene	scatola 12 pz
5 litri	tanica polietilene	scatola 4 pz
10 litri	tanica polietilene	

Confezioni industriali di prodotto sfuso a richiesta.
Tutto il packaging è a norma di legge.



Marchio gestito da **BEL CHIMICA Srl** Sede Legale: Via San Michele 35 Stabilimento: Via Settola 121 – 51031 Agliana (PT) –
info@geal-chim.it www.geal-chim.it Tel. 0574 750365 Assistenza Tecnica 0574 679715 (lun.–ven. h 8.30/13.00) Fax 0574 751288